

- 系 統 2液型エポキシ樹脂系モルタル
- 特 長 1) 湿潤面への接着性に優れる。
2) 速硬化性に優れる。
- 用 途 1) CFプレート上面埋設工法用樹脂モルタル
2) 不陸調整用樹脂モルタル

配 合 比	JH-3	フリーメントル5号珪砂*
	10kg	30kg

※必ず当社指定の「フリーメントル5号珪砂」を使用してください。

- 使 用 材 料 JH-3 10kgセット (主剤+硬化剤)
フリーメントル5号珪砂 20kg/袋

可使時間の目安
および養生時間

結合材のタイプ	冬 用 (W)			夏 用 (S)		
温 度 [°C]	5	10	20	15	20	35
可使時間 [分]	50	40	20	50	40	16
養生時間 [時間]	7	5	3	6	4	2

- 比 重 1.80±0.20 (硬化物)

- 使 用 方 法 1) JH-3の主剤と硬化剤を配合比にしたがって、セット単位または計量して使用する。
2) 主剤と硬化剤を均一になるまで混合攪拌する。
3) 所定量のフリーメントル5号珪砂をモルタルミキサー等に入れ、攪拌しながらJH-3を加え、均一になるまで攪拌する。
4) 敷設面に所定の厚さでモルタルを打設する。

- 使用上の注意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイトンス、汚れ、水分の除去)
2) 可使時間内に作業を行う。
3) 高温時には可使時間が短いため、速やかに作業を行う。
4) 硬化し始めたモルタルは使用しない。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細についてはショーボンド JH-3の安全データシート (SDS) を参照してください。

系 統 2液型エポキシ樹脂系モルタル

特 長 1) 湿潤面への接着性に優れる。
2) 速硬化性に優れる。

用 途 1) 不陸調整用樹脂モルタル

配 合 比	JH-3	フリーメントル5号硅砂※
	10kg	40kg

※必ず当社指定の「フリーメントル5号硅砂」を使用してください。

使 用 材 料 JH-3 10kgセット（主剤+硬化剤）
フリーメントル5号硅砂 20kg/袋

可使時間の目安
および養生時間

結合材のタイプ	冬 用 (W)			夏 用 (S)		
温 度 [°C]	5	10	20	15	20	35
可 使 時 間 [分]	40	35	20	45	40	16
養 生 時 間 [時 間]	6	5	3	6	4	2

比 重 1.90±0.20（硬化物）

使 用 方 法 1) JH-3の主剤と硬化剤を配合比にしたがって、セット単位または計量して使用する。
2) 主剤と硬化剤を均一になるまで混合攪拌する。
3) 所定量のフリーメントル5号硅砂をモルタルミキサー等に入れ、攪拌しながらJH-3を加え、均一になるまで攪拌する。
4) 敷設面に所定の厚さでモルタルを打設する。

使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。（レイタンス、汚れ、水分の除去）
2) 可使時間内に作業を行う。
3) 高温時には可使時間が短いため、速やかに作業を行う。
4) 硬化し始めたモルタルは使用しない。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細についてはショーボンド JH-3の安全データシート（SDS）を参照してください。

系 統 2液型エポキシ樹脂系モルタル

特 長 1) 湿潤面への接着性に優れる。
2) 速硬化性に優れる。

用 途 1) コンクリート床版上面断面修復用モルタル

配 合 比	JH-3	フリーマントル5号硅砂※
	10kg	50kg

※必ず当社指定の「フリーマントル5号硅砂」を使用してください。

使 用 材 料 JH-3 10kgセット（主剤＋硬化剤）
フリーマントル5号硅砂 20kg/袋

可使時間の目安
および養生時間

結合材のタイプ	冬 用 (W)			夏 用 (S)		
温 度 [°C]	5	10	20	15	20	35
可使時間 [分]	40	30	20	40	35	16
養生時間 [時間]	6	5	3	5	4	2

比 重 1.95±0.20（硬化物）

使 用 方 法 1) JH-3をセット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤と硬化剤を均一になるまで混合攪拌する。
3) 所定量のフリーマントル5号硅砂をモルタルミキサー等に入れ、攪拌しながらJH-3を加え、均一になるまで攪拌する。
4) 敷設面に所定の厚さでモルタルを打設する。

使用上の注意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。（レイトンス、汚れ、水分の除去）
2) 可使時間内に作業を行う。
3) 高温時には可使時間が短いため、速やかに作業を行う。
4) 硬化し始めたモルタルは使用しない。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細についてはショーボンド JH-3の安全データシート（SDS）を参照してください。