# 製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＪＨ－３モルタル（1：3）

| 試　験　項　目 | 試　験　方　法 | 試　験　条　件 | 単　　位 | 規　　格　　値 |
|---|---|---|---|---|
| 比　　重 | JIS K7112 | 20℃、7 日間 | — | 1.80 ± 0.20 |
| 圧縮降伏強さ | JIS K7208 | 20℃、7 日間 | N／mm$^2$ | 50 以上 |
| 圧 縮 弾 性 率 | JIS K7208 | 20℃、7 日間 | N／mm$^2$ | 1000 以上 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（配合）ＪＨ－３：フリーマントル硅砂（5 号）＝１：３

# 製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＪＨ－３モルタル（1：4）

（切削面不陸調整材）

| 試　験　項　目 | 試　験　方　法 | 試　験　条　件 | 単　　位 | 規　　格　　値 |
|---|---|---|---|---|
| 比　　重 | JIS K7112 | 20℃、7 日間 | — | 1.90 ± 0.20 |
| 圧縮降伏強さ | JIS K7208 | 20℃、7 日間 | N／mm$^2$ | 50 以上 |
| 圧縮弾性率 | JIS K7208 | 20℃、7 日間 | N／mm$^2$ | 1000 以上 |
| 曲げ強さ | JIS K7203 | 20℃、7 日間 | N／mm$^2$ | 30 以上 |
| 引張せん断<br>接着強さ | JIS K6850 | 20℃、7 日間 | N／mm$^2$ | 7 以上 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（配合）ＪＨ－３：フリーマントル硅砂（5 号）＝１：４

# 製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＪＨ－３モルタル（1：5）

| 試　験　項　目 | 試　験　方　法 | 試　験　条　件 | 単　　位 | 規　　格　　値 |
|---|---|---|---|---|
| 比　　重 | JIS K7112 | 20℃、7 日間 | — | 1.95 ± 0.20 |
| 圧縮降伏強さ | JIS K7208 | 20℃、7 日間 | N／mm$^2$ | 50 以上 |
| 圧 縮 弾 性 率 | JIS K7208 | 20℃、7 日間 | N／mm$^2$ | 1000 以上 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（配合）ＪＨ－３：フリーマントル硅砂（5 号）＝１：５