

系	統	2液型メタクリル樹脂系注入接着剤																		
特	長	1) 冬期でも硬化が速く早期交通解放可能。 2) 低粘度であるため細いひび割れへの充填作業性にも優れる。 3) 伸縮性に優れひび割れの開閉にも追従可能。 4) 注入ノズルが細いため、ひび割れに沿って注入可能。																		
用	途	1) アスファルト舗装、コンクリート舗装等のひび割れ補修																		
荷	姿	10セット入／1箱 313.5g／1セット（主剤／300g、硬化剤／13.5g） アルミ袋による2重包装 （硬化剤をアルミ袋に包装し、アルミ外装袋に主剤とアルミ包装した硬化剤を同梱） 主 剤（軟質プラスチック製ボトル、攪拌用ガラス玉入） 硬化剤（軟質プラスチック製ボトル）																		
配	合	主 剤：硬化剤 ＝ 300：10※（重量比） ※硬化剤全量を絞り出した時の添加量が約10gになります（容器への付着ロス約3.5g）。																		
外	観	主 剤…淡黄色液状 硬化剤…白色粘稠液状 混合物…淡黄色液状																		
可使時間の目安 硬化時間の目安		<table><tr><td>タ イ プ</td><td colspan="3">通 年 用</td></tr><tr><td>温 度 [℃]</td><td>5</td><td>20</td><td>30</td></tr><tr><td>可 使 時 間 [分]</td><td>30</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>硬 化 時 間 [分]</td><td>60</td><td>20</td><td>15</td></tr></table>			タ イ プ	通 年 用			温 度 [℃]	5	20	30	可 使 時 間 [分]	30	10	5	硬 化 時 間 [分]	60	20	15
タ イ プ	通 年 用																			
温 度 [℃]	5	20	30																	
可 使 時 間 [分]	30	10	5																	
硬 化 時 間 [分]	60	20	15																	
比	重（硬化物）	1.23±0.05																		
品	質保証期間	6か月（未開封、冷暗所保存）																		
消	防 法 に よ る 区 分	主 剤 危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 硬化剤 該当しない																		
毒	物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない																		
使	用 方 法	1) 使用する直前にアルミパックから主剤と硬化剤を取り出す。 2) 主剤のキャップを外して、硬化剤を添加する。 3) 主剤のキャップをしっかりと閉めて、1分間ボトルをよく振る。 4) 主剤のノズルの先端をカッター等でひび割れ幅に合わせてカットする。 5) ひび割れ部分に注入する。																		
使	用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。（汚れ、水分の除去）。 2) 主剤と硬化剤の混合を十分に行う（1分間の攪拌）。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナー、水を混入して使用しない。 5) 使用後の容器、残った接着剤は、産業廃棄物として処理する。																		

※本製品を梱包しているアルミ外装袋は、使用直前に開封して下さい（紫外線により主剤が硬化します）



注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。