

製品規格表



製品名 ショーボンド SBプレパックドコンクリート

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	水中置換法	20℃、7日間	—	2.05 ± 0.10
圧縮強度	JIS A1108	20℃、7日間	N/mm ²	35 以上

配合：#707：乾燥粗骨材#812＝1：3.7

SBプレパックドコンクリート-03