製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＳＢモルタルＡ（1：4）

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
比　　重	水中置換法	20℃、7 日間	—	1.95 ± 0.10
圧　縮　強　度	JIS A1108	20℃、7 日間	N／mm^2	50 以上
圧縮弾性係数	JIS A 1149	20℃、7 日間	kN／mm^2	4.0 以上
曲　げ　強　さ	JIS R5201	20℃、7 日間	N／mm^2	20 以上

配合：＃３０３Ａ：硅砂４号：硅砂７号 ＝ １ ： ２ ： ２

製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＳＢモルタルＡ（1：5）

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
比　　重	水中置換法	20℃、7 日間	—	2.00 ± 0.10
圧　縮　強　度	JIS A1108	20℃、7 日間	N／mm^2	50 以上
圧縮弾性係数	JIS A1149	20℃、7 日間	kN／mm^2	4.0 以上
曲　げ　強　さ	JIS R5201	20℃、7 日間	N／mm^2	20 以上

配合：＃３０３Ａ：硅砂４号：硅砂７号 ＝ １ ： ２．５ ： ２．５