

製品規格表



製品名 ショーボンド WBグラウト

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.15 ± 0.05
粘度	JIS K6833	20℃	mPa・s	5000 以下
可使時間	温度上昇法	20℃	分	30 以上
硬化時間	ガードナー式	20℃	時間	16 以内
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	60 以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	(1.5~4.0) × 10 ³
曲げ強さ	JIS K7203	20℃、7日間	N/mm ²	50 以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm ²	30 以上
衝撃強さ	JIS K7111	20℃、7日間	kJ/m ²	3.0 以上
硬さ	JIS K7215	20℃、7日間	HDD	80 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm ²	10 以上
付着強さ	建研式	水中、7日間	N/mm ²	1 以上 又は コンクリート破壊

製品規格表



製品名 ショーボンド WBグラウト(NEXCOひび割れ注入用)

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
粘度	JIS K6833	20℃	mPa・s	1000 以下
可使用時間	温度上昇法	20℃	分	30 以上
収縮率	JIS A6024	20℃	%	3.0 以下
モルタル付着強さ (乾燥面)	JIS A6024	20℃、7日間	N/mm ²	6 以上
モルタル付着強さ (湿潤面)	JIS A6024	20℃、7日間	N/mm ²	3 以上
付着耐久性保持率	JIS A6024	20℃	%	60 以上