製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＡＧモルタル

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A1171	20℃	kg／L	2.10 ± 0.10
スランプ	JIS A1171	20℃	mm	25 以上、80 以下
圧縮強さ	JIS A1171	20℃、28 日間	N／mm^2	40 以上