

製品規格表



製品名 ショーボンド CE (WW)

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20°C、7日間	—	1.00 ~ 1.30
可使時間	温度上昇法	5°C	分	30 以上
曲げ強さ	JIS K7203	20°C、7日間	N/mm ²	40 以上
引張強さ	JIS K7113	20°C、7日間	N/mm ²	30 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20°C、7日間	N/mm ²	10 以上

