製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＣＦパテ

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7 日間	N／mm^2	35 以上
圧 縮 弾 性 率	JIS K7208	20℃、7 日間	N／mm^2	1.0×10^{3}以上
引 張 せ ん 断 接　着　強　さ	JIS K6850	20℃、7 日間	N／mm^2	10 以上
付　着　強　さ※	JIS A6909	20℃、7 日間	N／mm^2	1.5 以上

※ モルタル板に、ＣＦプライマーを塗布し指触乾燥後、ＣＦパテを塗布し、試験体とした

製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＣＦパテ

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
圧　縮　強　さ	JSCE-E541-2000	20℃、7 日間	N／mm^2	35 以上
圧 縮 弾 性 率	JSCE-E541-2000	20℃、7 日間	N／mm^2	1.0×10^{3}以上
引 張 せ ん 断 接　着　強　さ	JSCE-E541-2000	20℃、7 日間	N／mm^2	9.8 以上
付　着　強　さ※	JSCE-E545-2000	20℃、7 日間	N／mm^2	1.5 以上

※ モルタル板に、ＣＦプライマーを塗布し指触乾燥後、ＣＦパテを塗布し、試験体とした