

製品規格表



製品名 ショーボンド NS-Uプライマー

(一液型ポリウレタン樹脂プライマー)

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
容器の中での状態	JIS K5600	23℃	—	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一樣なこと
作業性	JIS K5600	23℃	—	作業に支障のないこと
乾燥時間	JIS K5600	23℃	時間	16 以内
可使時間	JIS K5600	23℃	—	作業環境温度で作業に支障がない可使時間が確保されていること
塗膜の外観	JIS K5600	23℃	—	乾燥後、しわ、むら、はじき、ふくれ、われ、はがれのないこと
接着強さ	JIS A6909	23℃、7 日間	MPa	標準状態 2.0 以上
接着強さ	JIS A6909	23℃、7 日間	MPa	吸水状態 2.0 以上
ポリウレタン樹脂の定性	JIS K5551	—	—	ポリウレタン樹脂が存在すること

注) 日本下水道事業団編著「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル」(平成 14 年 12 月)

参考資料-2. 防食被覆工法に用いる材料の品質規格 2-2 ポリウレタン樹脂プライマーの品質規格に準拠