

系 統	2液型エポキシ樹脂系接着剤
特 長	1) コンクリート湿潤面等への接着性に優れる。 2) パテ状で、塗布、接着作業性に優れる。 3) 耐水性、耐薬品性に優れる。
用 途	1) 応力機能目地®用接着剤
配 合 比	主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比)
荷 姿	10kgセット (主剤/6.67kg、硬化剤/3.33kg)
外 観 性 状	主 剤…白色パテ状 硬化剤…黒色パテ状 混合物…灰白色パテ状

可使時間の目安

タ イ プ	通年用		
	温 度 [°C]	5	15
可 使 時 間 [分]	120	70	60

比 重 1.60±0.10 (硬化物)

標 準 塗 布 量 OK-30の場合 : 0.30 kg/m
OK-50の場合 : 0.45 kg/m

貯 蔵 保 証 期 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消 防 法 に よ る 区 分 主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)

毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 主 剤 該当しない
硬化剤 該当しない

使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を練り板上で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) 金へら等を用いて、塗布・接着を行う。

使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)
2) 混合むらがないように、色調が均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) 可使時間内に作業を終了する。
4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|