

系 統 アクリル系ポリマーディスパージョン

特 長 1) ポリマー粒子が $0.2\mu\text{m}$ 以下と小さく、下地コンクリートへの浸透に優れる。
2) 吸水防止作用、接着増強作用に優れる。

用 途 1) SBRACモルタルのプライマー

配 合 比 1液型

荷 姿 16kg/缶

外 観 性 状 乳白色液体

指触乾燥時間
の 目 安

タ イ プ	通 年 用		
温 度 [$^{\circ}\text{C}$]	5～15	16～25	26以上
指触乾燥時間 [時間]	1～2	1～1.5	0.5～1

塗布したプライマー表面の指触乾燥を確認してからモルタルを打設する。
指触乾燥時間は日射や雰囲気（相対湿度など）、下地状態の影響を受けます。

比 重 約1.05（20 $^{\circ}\text{C}$ ）

標 準 塗 布 量 0.12 kg/ m^2 （下地の凹凸程度により0.1～0.2 kg/ m^2 ）

貯 蔵 保 証 期 間 7ヶ月（未使用、凍結（3 $^{\circ}\text{C}$ 以下）や高温（40 $^{\circ}\text{C}$ 以上）を避け、屋内で保管する）

消 防 法 に よ る
区 分 非危険物

毒 物 及 び 劇 物
取 締 法 該当しない

使 用 方 法 1) 下地コンクリートの浮き、脆弱部、レイトンス、油類などを除去し、十分に水洗いする。
2) 水洗いが不可能な場合は下地をエアブロー等によく清掃する。
3) 下地表面が乾燥していることを確認し、刷毛、ローラー、スプレー等で塗布する。
4) プライマー塗布後、表面の指触乾燥を確認し、モルタル等の施工を行う。

使 用 上 の 注 意 1) 事前に缶をよく振ってから使用すること。
2) 低温（3 $^{\circ}\text{C}$ 以下）で凍結した製品は使用しないこと。



注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。