SHO-BOND

製 品 説 明 書

ショーボンド　クリアトップ

G23040

系　　統　　２液性フッ素樹脂系上塗り塗料

特　　長　　１）塗布後の乾燥が早い。
２）透明性に優れる。
３）耐候性に優れる。

用　　途　　１）クリアガードワン、クリアガードワンG、クリアプロテクト、ＰＶＭⅡ工法（橋梁）用上塗り塗料

配　合　比　　主　剤：硬化剤＝１０：１（重量比）

荷　　姿　　１６．５kg　（主剤/１５kg，硬化剤/１．５kg）
４．４kg　（主剤/　４kg，硬化剤/０．４kg）

外 観 性 状　　主　剤・・・無色透明液状
硬化剤・・・無色透明液状

可使時間の目安

タ　イ　プ	通　年　用			
温　　度［℃］	５	１０	２０	３０
可使時間［時間］	１０	９	８	５

塗 装 間 隔　　クリアプロテクト：２時間 ～ ７日
クリアガードワン、クリアガードワンG、ＰＶＭ：指触乾燥 ～ ７日

比　　重　　１．０２

標準使用量　　０．１２kg/m^2×１回

使用シンナー　　クリアトップーシンナー　０～１０％（刷毛塗）※
※クリアプロテクトへの使用時はシンナー不要

貯蔵保証期間　　２４か月　（未使用、冷暗所保存）

消防法による区分　　主　剤　危険物　第４類　第２石油類　非水溶性
硬化剤　危険物　第４類　第１石油類　非水溶性
シンナー　危険物　第４類　第２石油類　非水溶性

毒物及び劇物取締法　　主　剤　該当しない
硬化剤　該当しない

使 用 方 法　　１）下地に付着しているほこり、泥、油脂類はシンナー、ワイヤーブラシ等で除去する
２）刷毛、ローラー等で塗布する。

使用上の注意　　１）施工２～３時間以内に降雨が予想され場合は塗装を避ける。
２）湿潤面への施工は避ける。
３）原則として気温５℃以下、湿度８０％以上での施工は避ける。
４）可使時間内に塗装作業を終了する。
５）塗装時は換気を十分に行い火気厳禁とする。
６）NEXCO トンネルに使用する際はクリアトップ難燃化剤を使用する。

⚠ 注　意

１．健康上、注意を要する物質を含有しています。
２．皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
３．取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
４．詳細については安全データシート（ＳＤＳ）を参照してください。

SHO-BOND

製 品 説 明 書

ショーボンド　クリアトップ（PVMⅡ工法トンネル用）

G23040

系　　統　　２液性フッ素樹脂系上塗り塗料

特　　長　　１）塗布後の乾燥が早い。
２）透明性に優れる。
３）耐候性に優れる。
４）耐延焼性に優れる。

用　　途　　１）ＰＶＭⅡ工法（ＮＥＸＣＯトンネル）用上塗り塗料

配　合　比　　主　剤：硬化剤：難燃化剤＝１０：１：２（重量比）

荷　　姿　　１９．５kg　（主剤/１５kg，硬化剤/１．５kg/難燃化剤３kg）
５．２kg　（主剤/　４kg，硬化剤/０．４kg/難燃化剤０．８kg）

外 観 性 状　　主　剤・・・無色透明液状
硬化剤・・・無色透明液状
難燃化剤・・白色粉末

可使時間の目安

タ　イ　プ	通　年　用			
温　　度［℃］	５	１０	２０	３０
可使時間［時間］	１０	９	８	５

塗 装 間 隔　　ＰＶＭ：指触乾燥 ～ ７日

比　　重　　１．１０

標準使用量　　０．１４kg/m^2×１回

使用シンナー　　クリアトップ－シンナー　０～１０％（刷毛塗）

貯蔵保証期間　　クリアトップ　２４か月　（未使用、冷暗所保存）
クリアトップ難燃化剤　１２か月　（未使用、冷暗所保存）

消防法による区分　　主　剤　危険物　第４類　第２石油類　非水溶性
硬化剤　危険物　第４類　第１石油類　非水溶性
難燃化剤　非危険物
シンナー　危険物　第４類　第２石油類　非水溶性

毒物及び劇物取締法　　主　剤　該当しない
硬化剤　該当しない
難燃化剤　該当しない

使 用 方 法　　１）下地に付着しているほこり、泥、油脂類はシンナー、ワイヤーブラシ等で除去する。
２）刷毛、ローラー等で塗布する。

使用上の注意　　１）施工２～３時間以内に降雨が予想され場合は塗装を避ける。
２）湿潤面への施工は避ける。
３）原則として気温５℃以下、湿度８０％以上での施工は避ける。
４）可使時間内に塗装作業を終了する。
５）塗装時は換気を十分に行い火気厳禁とする。
６）難燃化剤沈降防止のため、塗布直前に材料を撹拌する。

⚠ 注　　意

１．健康上、注意を要する物質を含有しています。
２．皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
３．取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
４．詳細については安全データシート（ＳＤＳ）を参照してください。