

系	統	1液型水性ウレタン樹脂系塗料
特	長	1) 1液性のため調合が不要。 2) 柔軟で伸び性能に優れ、ひび割れ追従性を有する。 3) 耐候性に優れ、中塗りと上塗りを兼用できる。 4) 粘調性液体であり、厚付け可能。
用	途	ネオライナーEXライニング工法用中塗り兼上塗り塗料 ネオライナーEXシート工法用中塗り兼上塗り塗料
配	合 比	1液
荷	姿	16kgセット
外	観 性 状	灰色粘稠性液体

乾燥時間の目安
(0.5 kg/m² 塗装時)

温度 (°C)		5	20	35
乾燥時間 (時間)	低湿度 (60%以下)	1.5	1.0	1.0
	高湿度 (85%程度)	7.5	2.5	2.0

貼付け有効時間の目安

シート工法使用時

温度 (°C)		5	20	35
貼付け有効時間 (時間)	低湿度 (60%以下)	0.75	0.5	0.5
	高湿度 (85%程度)	3.75	1.25	1.0

比 重

1.1 (液体)

標準使用量

ライニングシステム 0.50kg/m²
シート工法 中塗り0.50kg/m²、上塗り0.25kg/m²
(ロス率を含まない、ロス率はヘラ・コテ塗装は10%程度、スプレー塗装は20%程度)

貯蔵保証期間

12か月 (未使用で、換気の良い5°C~35°Cの屋内で直射日光を避け、保存)

消防法による区分

非危険物

毒物及び劇物
取 締 法

該当しない

使用 方 法

- 1) 使用前にミキサーでかき混ぜる。
- 2) 刷毛、ローラー、スプレー等で塗布する。

使用上の注意

- 1) プライマーの硬化を確認してから塗布する。
- 2) 湿潤面への施工は避ける。
- 3) 気温5°C以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。
- 4) 湿気がこもらないように換気を行う。
- 5) 原則、水での希釈は行わないこと。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。