

系 統	1成分型ウレタン樹脂系プライマー
特 長	1) 鋼材面に対して、接着性に優れる。 2) 1液性のため、施工が容易である。
用 途	1) フィンガーシール用プライマー
配 合 比	1液型
荷 姿	1kg セット
外 観 性 状	淡褐色液状

指触乾燥時間の目安

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [°C]	5	10	20	35
指触乾燥時間[分]	120	60	45	30

比 重	1.00±0.05 (液比重)
標準塗布量	鋼材面: 0.1kg/m ²
貯蔵保証期間	6か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区分	危険物 第4類 第1石油類 非水溶性
毒物及び劇物取 締 法	該当しない
使 用 方 法	1) 刷毛・ローラーなどで塗布する。
使用上の注意	1) 塗布面に汚れ、水分、油分等が付着している場合、シンナー、アセトン等で除去する。 2) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 3) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|