

製品規格表



製品名 ショーボンド EJ シール

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K6350	20℃、7日間	—	1.10±0.20
粘度	垂直ダレ試験	20℃	—	ダレを認めず
最大引張応力	JIS A5758	20℃、7日間	kN/m ²	80 以上
伸び	JIS A5758	20℃、7日間	%	180 以上