

製品規格表



製品名 ショーボンド メジコーク E-TOP-S

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K 7112	23℃、7 日	—	1.02～1.50
粘度	目視	—	—	ペースト状
引張強さ	JIS K 6251	23℃、7 日	MPa	1 以上
伸び	JIS K 6251	23℃、7 日	%	100 以上