

- 系 統 2液型エポキシ樹脂系接着剤
- 特 長 1) コンクリート、金属、岩石に対する接着性に優れる。
2) パテ状で、接着、シーリング、充てん作業性に優れる。
3) 硬化収縮が非常に小さく、肉やせがない。
4) 耐水性、耐薬品性に優れる。
- 用 途 1) コンクリート、金属、石材、磁器タイルなどの接着
2) コンクリートのひび割れのシーリング、木コン、豆板などへの充てん
- 配 合 比 主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)
バイオマスマーク認定対象：上記配合比で混合された混合物
- 荷 姿 1kg セット (主剤／0.70kg、硬化剤／0.30kg)
10kg セット (主剤／7.00kg、硬化剤／3.00kg)
- 外 観 性 状 主 剤…白色パテ状
硬化剤…黒褐色パテ状
混合物…灰白色パテ状



可使時間の目安

タ イ プ	Wタイプ			Sタイプ		
温 度 [℃]	5	10	20	15	20	35
可 使 時 間 [分]	80	80	60	70	60	20

- 比 重 1.70 ± 0.10 (硬化物)
- 貯蔵保証期間 12か月 (未使用、冷暗所保存)
- 消 防 法 による 区 分 主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
- 毒物及び劇物 主 剤 該当しない
取 締 法 硬化剤 該当しない
- 使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を練り板上で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) 金ペラ、コテを用いて充てん・接着を行う。
- 使用上の注意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)
2) パテ状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。
3) 可使時間内に作業を終了する。
4) シンナーや水を混入して使用しない。
5) 大断面の修復、広い面積の充てんには使用しない。
(ライオンGRLC、Lパテを使用する。)
6) 木材、ゴムに使用する場合には、必ずサンドペーパー (#100～#200) で目粗しを行う。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。