

製品規格表



製品名 ショーボンド # 1 0 1 E C O

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.70±0.10
粘度	垂直ダレ試験	20℃	—	ダレ認めず
可使時間	温度上昇法	20℃	分	60 以上
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	60 以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	(4.0～8.0)×10 ³
曲げ強さ	JIS K 7203	20℃、7日間	N/mm ²	40 以上
引張強さ	JIS K 7113	20℃、7日間	N/mm ²	20 以上
衝撃強さ	JIS K 7111	20℃、7日間	kJ/m ²	1.5 以上
硬さ	JIS K 7215	20℃、7日間	HDD	85 以上
引張せん断接着強さ	JIS K 6850	20℃、7日間	N/mm ²	11 以上