



- 系 統 2液型エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤
- 特 長 1) 新旧コンクリート、モルタルの打継ぎ接着性に優れる。
2) 接着耐久性に優れる。
3) 塗布作業性に優れる。
- 用 途 1) 新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ用
2) コンクリートとモルタルの肌われ防止用
- 配 合 比 主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)
バイオマスマーク認定対象：上記配合比で混合された混合物
- 荷 姿 1kg セット (主剤／0.70kg、硬化剤／0.30kg)
10kg セット (主剤／7.00kg、硬化剤／3.00kg)
- 外 観 性 状 主 剤…灰白色粘稠液状
硬化剤…茶褐色粘稠液状
混合物…灰褐色粘稠液状

可使時間の目安

タ イ プ	Wタイプ			Sタイプ		
温 度 [°C]	5	10	20	15	20	35※
可 使 時 間 [分]	80	60	30	60	50	14
打継有効時間 [時間]	8.0	7.0	4.0	6.0	3.0	1.5

※新コンクリート打継ぎまでの有効時間を0.5～1.5時間とする。

- 比 重 1.30±0.10 (硬化物)
- 標 準 使 用 量 0.8～1.2 kg/m² (刷毛塗り)
- 貯 蔵 保 証 期 間 12か月 (未使用、冷暗所保存)
- 消 防 法 に よ る 区 分 主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
- 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 主 剤 該当しない
硬化剤 該当しない
- 使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) 刷毛、ゴムベラなどで打継ぎ面に塗布する。
4) 打設有効時間内にコンクリート (モルタル) を打設する。
5) コンクリート (モルタル) の養生を行う。
- 使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)
2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。
3) 可使時間内に塗布作業を終了する。
4) シンナーや水を混入して使用しない。
5) 打設有効時間内に、セメントコンクリートの打設を終了する。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。