

系	統	2液型エポキシ樹脂系注入接着剤								
特	長	1) コンクリート、鋼板に対する接着性に優れる。 2) 粘度が比較的 low、注入作業性に優れる。								
用	途	1) 鋼板接着注入用 2) 縦桁増設工法注入用								
配	合	主 剤：硬化剤 = 3：1 (重量比) バイオマスマーク認定対象：上記配合比で混合された混合物								
荷	姿	15kg セット (主剤「赤キャップ」／11.25kg、硬化剤「青キャップ」／3.75kg)								
外	観	主 剤…無色透明液状 硬化剤…淡黄色透明液状 混合物…淡黄色透明液状								
可使時間の目安										
		タ イ プ			Wタイプ			Sタイプ		
		温 度 [℃]			5	10	20	15	20	35
		可 使 時 間 [分]			120	120	40	90	70	14
比	重	1.13±0.05 (硬化物)								
貯 蔵 保 証 期 間		12か月 (未使用、冷暗所保存)								
消 防 法 に よ る 区 分		主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性								
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法		主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない								
使 用 方 法		1) セット単位または主剤 (赤キャップ)、硬化剤 (青キャップ) を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 電動ポンプまたは足踏みポンプ等で、混合物を注入する。								
使 用 上 の 注 意		1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。								



バイオマス
使用部位:混合物
No.250041



⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると「かぶれ」を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。