

製品規格表



製品名 ショーボンド グラウト ECO

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K 7112	20℃、7日間	—	1.13±0.05
粘度	JIS K 6833	20℃	mPa・s	1000～2000
可使時間	温度上昇法	20℃	分	30 以上
圧縮降伏強さ	JIS K 7208	20℃、7日間	N/mm ²	60 以上
圧縮弾性率	JIS K 7208	20℃、7日間	N/mm ²	(1.5～3.5)×10 ³
曲げ強さ	JIS K 7203	20℃、7日間	N/mm ²	50 以上
引張強さ	JIS K 7113	20℃、7日間	N/mm ²	35 以上
衝撃強さ	JIS K 7111	20℃、7日間	kJ/m ²	3.0 以上
硬さ	JIS K 7215	20℃、7日間	HDD	80 以上
引張せん断接着強さ	JIS K 6850	20℃、7日間	N/mm ²	10 以上